



experia digi SILK

CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350	400
Spessore Caliper	ISO 534	μm	73	80	92	105	122	138	168	218	240	270	325	400
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm ³ /g	0.81	0.8	0.8	0.81	0.81	0.81	0.84	0.87	0.89	0.9	0.93	1
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350	250
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari
Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Business and financial reports

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

experia digi GLOSS

CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)

Grammatura Substance	ISO 536	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350	400
Spessore Caliper	ISO 534	μm	68	75	84	95	110	126	152	195	211	237	287	336
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm ³ /g	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.78	0.78	0.79	0.82	0.84
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	68	70	72	73	76	76	76	76	75	75	74	72
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	94.5	94.5	94.5	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	91	93	94.5	96	97	98	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Inkjet

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari
Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Business and financial reports

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.