



ITALPCG

**POLIESTERE TRASPARENTE GLOSS 50 µm T.C. –
SUPERTACK – KRAFT 135gsm****CARATTERISTICHE GENERALI**

Grammatura totale	226 gsm ± 6%	ISO 536
Spessore totale	195 µm ± 7%	ISO 534

FRONTALE

Film di poliestere trasparente 50my, con topcoat specifico per un eccellente ancoraggio dei toner nelle stampanti laser (monocromatiche e a colori) e copiatrici.

Grammatura	72 gsm ± 3	-
Spessore	51 µm ± 3	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	10,9 N/inch ± 1	FINAT1
Shear test	20 h ± 5	FINAT8
Quick stick	7,6 N/inch ± 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	135 gsm ± 7	ISO 536
Spessore	130 µm ± 8	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating adesivo e supporto: soddisfano la Norma EN71-3:2018 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Frontale: RoHS compliant

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Idoneo per etichette e cartellini ove richiesta alta risoluzione per codice a barre o per altre informazioni destinate agli utilizzatori. Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento. Idoneo per applicazioni esterne. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: specifico per stampanti laser e led-toner (a colori e B&W) e copiatrici, dopo aver verificato la compatibilità dei toner. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo con supporto certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.