



ITALLASER

LASER 70gsm – PERMANENTE – KRAFT 80gsm

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	168 gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	172 μ m \pm 6%	ISO 534

FRONTALE

Carta naturale, bianca, che presenta superficie liscia e buon grado di opacità

Grammatura	70 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	77 μ m \pm 3	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio.

Peel adhesion	15,7 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	80 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	82 μ m \pm 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2018 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 –Adesivi

APPLICAZIONI

Ampia gamma di applicazioni che comprendono l'uso per uffici, stampanti e fotocopiatrici.
Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa.
Idoneo per stampa laser, ink-jet.
Si consiglia di effettuare prove di stampa preliminari per verificare la compatibilità e la resa degli inchiostri.
Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

- Su ordinazione è possibile:
- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
 - fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45%÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.
Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.