



ITALPBM

POLIESTERE BIANCO MATT 50 µm T.C. – REMOVIBILE
– KRAFT 135gsm**CARATTERISTICHE GENERALI**

Grammatura totale	223 gsm ± 6%	ISO 536
Spessore totale	195 µm ± 7%	ISO 534

FRONTALE

Film di poliestere 50my, bianco, con topcoat matt per un eccellente ancoraggio degli inchiostri e durata della stampa.

Grammatura	72 gsm ± 4	-
Spessore	52 µm ± 4	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo removibile. Presenta buona removibilità iniziale e finale. Indicato per diverse tipologie di superfici come cartoni trattati, vetro, acciaio e poliolefine. Su alcune superfici come PVC, ABS, PS tende con il tempo a diventare permanente

Peel adhesion	0,6 N/inch ± 0,2	FINAT1
Shear test	6 h ± 2	FINAT8
Quick stick	0,7 N/inch ± 0,2	FINAT9
Temp. di applicazione	-5°C/+50°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+60°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless..

Grammatura	135 gsm ± 7	ISO 536
Spessore	130 µm ± 8	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating adesivo e supporto: soddisfano la Norma EN71-3:2018 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Frontale: RoHS compliant

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Idoneo per etichette e cartellini ove richiesta alta risoluzione per codice a barre o per altre informazioni destinate agli utilizzatori. Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento. Idoneo per applicazioni esterne. Le etichette possono essere rimosse senza danneggiare le superfici o lasciare residui. Il grado di removibilità dipende dal tipo di superficie utilizzata e dalla durata dell'applicazione. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto. Sono sconsigliate le superfici cartacee, in particolare patinate e verniciate.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati si ottengono con tutti i tradizionali metodi di stampa. Idoneo per stampa laser, thermal transfert e Xeikon™ dopo aver verificato la compatibilità degli inchiostri. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso