


Tematex NW PET R M 150



SEPARAZIONE, FILTRAZIONE



DESCRIZIONE

Geotessile non tessuto ottenuto con cascami tessili colorati coesionati meccanicamente.

APPLICAZIONI

Coperture piane verdi e a ballast (zavorrate).

toll.

SCHEDA TECNICA

Materia prima		PET	
Peso	(EN ISO 9864)	150 g/m ²	±15%
Resistenza a punzonamento statico CBR	(EN ISO 12236)	280 N	±25%
Resistenza a punzonamento dinamico	(EN ISO 13433)	>45 mm	±25%
Resistenza a trazione MD/CMD	(EN ISO 10319)	1,7/1,8 kN/m	-25%
Allungamento MD/CMD	(EN ISO 10319)	75/75 %	±20%
Porometria	(EN ISO 12956)	130 micron	±30%
Permeabilità perpendicolare al piano	(EN ISO 11058)	130 mm/s	-30%

Dimensioni

Larghezza rotolo	2 m	±3%
Lunghezza rotolo	50 m	±2%
Rotoli/pallet	23	

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

TeMa Technologies and Materials s.r.l.


Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60

www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com

Tematex NW PET R M 200



SEPARAZIONE, FILTRAZIONE



DESCRIZIONE

Geotessile non tessuto ottenuto con cascami tessili colorati coesionati meccanicamente.

APPLICAZIONI

Coperture piane verdi e a ballast (zavorrate).

toll.

SCHEDA TECNICA

Materia prima		PET	
Peso	(EN ISO 9864)	200 g/m ²	±15%
Resistenza a punzonamento statico CBR	(EN ISO 12236)	300 N	±25%
Resistenza a punzonamento dinamico	(EN ISO 13433)	>50 mm	±25%
Resistenza a trazione MD/CMD	(EN ISO 10319)	2/2 kN/m	-25%
Allungamento MD/CMD	(EN ISO 10319)	55/65 %	±20%
Porometria	(EN ISO 12956)	80 micron	±30%
Permeabilità perpendicolare al piano	(EN ISO 11058)	98 mm/s	-30%

Dimensioni

Larghezza rotolo	1-2 m	±3%
Lunghezza rotolo	50 m	±2%
Rotoli/pallet	20	

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

TeMa Technologies and Materials s.r.l.


Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60

www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com

Tematex NW PET R M 300



SEPARAZIONE, FILTRAZIONE



DESCRIZIONE

Geotessile non tessuto ottenuto con cascami tessili colorati coesionati meccanicamente.

APPLICAZIONI

Coperture piane verdi e a ballast (zavorrate).

toll.

SCHEDA TECNICA

Materia prima		PET	
Peso	(EN ISO 9864)	300 g/m ²	±15%
Resistenza a punzonamento statico CBR	(EN ISO 12236)	500 N	±25%
Resistenza a punzonamento dinamico	(EN ISO 13433)	40 mm	±25%
Resistenza a trazione MD/CMD	(EN ISO 10319)	3/3 kN/m	-25%
Allungamento MD/CMD	(EN ISO 10319)	50/65 %	±20%
Porometria	(EN ISO 12956)	75 micron	±30%
Permeabilità perpendicolare al piano	(EN ISO 11058)	58 mm/s	-30%

Dimensioni

Larghezza rotolo	2 m
Lunghezza rotolo	50 m
Rotoli/pallet	15

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

TeMa Technologies and Materials s.r.l.


Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60

www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com

Tematex NW PET R M 400



SEPARAZIONE, FILTRAZIONE



DESCRIZIONE

Geotessile non tessuto ottenuto con cascami tessili colorati coesionati meccanicamente.

APPLICAZIONI

Coperture piane verdi e a ballast (zavorrate).

toll.

SCHEDA TECNICA

Materia prima		PET	
Peso	(EN ISO 9864)	400 g/m ²	±15%
Resistenza a punzonamento statico CBR	(EN ISO 12236)	700 N	±25%
Resistenza a punzonamento dinamico	(EN ISO 13433)	20 mm	±25%
Resistenza a trazione MD/CMD	(EN ISO 10319)	3,3/4,2 kN/m	-25%
Allungamento MD/CMD	(EN ISO 10319)	50/65 %	±20%
Porometria	(EN ISO 12956)	65 micron	±30%
Permeabilità perpendicolare al piano	(EN ISO 11058)	46 mm/s	-30%

Dimensioni

Larghezza rotolo	2 m
Lunghezza rotolo	50 m
Rotoli/pallet	12

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.


TeMa Technologies and Materials s.r.l.

Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60
www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com

Tematex NW PET R M 1000



SEPARAZIONE, FILTRAZIONE



DESCRIZIONE

Geotessile non tessuto ottenuto con cascami tessili colorati coesionati meccanicamente.

APPLICAZIONI

Coperture piane verdi e a ballast (zavorrate).

toll.

SCHEDA TECNICA

Materia prima		PET	
Peso	(EN ISO 9864)	1000 g/m ²	±15%
Resistenza a punzonamento statico CBR	(EN ISO 12236)	2000 N	±25%
Resistenza a punzonamento dinamico	(EN ISO 13433)	3 mm	+3
Resistenza a trazione MD/CMD	(EN ISO 10319)	7/10 kN/m	-25%
Allungamento MD/CMD	(EN ISO 10319)	70/70 %	±20%
Porometria	(EN ISO 12956)	60 micron	±30%
Permeabilità perpendicolare al piano	(EN ISO 11058)	10 mm/s	-30%

Dimensioni

Larghezza rotolo	2 m
Lunghezza rotolo	15 m
Rotoli/pallet	15

MD: Machine direction - direzione longitudinale

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

TeMa Technologies and Materials s.r.l.

Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60

www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com