

Scheda Tecnica

CALISTA ARGENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---|--------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------|
| Descrizione | Lo stucco decorativo Calista Argento è una finitura murale che ricrea l'aspetto elegante e sofisticato della seta sulle superfici interne. Questo tipo di stucco si ispira alle antiche tecniche decorative utilizzate a Pompei, combinando tradizione e modernità per ottenere un risultato estetico di grande impatto. In sintesi, Lo "stucco decorativo Calista Argento" è una soluzione decorativa di alta qualità che combina l'eleganza della seta con la tradizione dell'arte decorativa pompeiana, offrendo un prodotto versatile e duraturo adatto a molteplici contesti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usi | Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparazione supporto | <p>Superfici nuove: Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. Di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerossi diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già vernicate: Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerossi diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione | <p>Base: Dopo la carteggiatura, pulire la polvere in eccesso e livellare da ogni imperfezione il supporto, applicare, a rullo o pennello, una mano di DECOPRIMER colorata con Sistema Tintometrico. Lasciarlo asciugare per almeno 8 ore.</p> <p>Finitua: Colorare CLISTA ARGENTO con il Sistema tintometrico. Applicare con spatola in plastica, la prima mano delicatamente e senza interruzioni, per evitare di lasciare accumuli di vernice. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Applicare la seconda mano in modo non uniforme con movimenti alternati e contrapposti in modo da ottenere una finitura effetto seta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dati tecnici | <table> <tr> <td>Colori</td><td>ARGENTO + Colori cartella</td></tr> <tr> <td>Peso Specifico</td><td>1,080 ±30 gr/L</td></tr> <tr> <td>Aspetto</td><td>Cremoso</td></tr> <tr> <td>Confezioni</td><td>DECOPRIMER: 15L CALISTA ARGENTO: 18 Kg</td></tr> <tr> <td>Gloss/sheen</td><td>Satinato</td></tr> <tr> <td>Legante</td><td>Copolimeri in dispersione acquosa</td></tr> <tr> <td>Essiccazione a 20°C</td><td>Secco al tatto 6-8 ore; Carteggiabile dopo 24 ore</td></tr> <tr> <td>Resa</td><td>3-4 mq/Kg per 2 mani</td></tr> <tr> <td>Diluizione</td><td>Pronto all'uso</td></tr> <tr> <td>Pulizia atzezi</td><td>Acqua</td></tr> </table> | Colori | ARGENTO + Colori cartella | Peso Specifico | 1,080 ±30 gr/L | Aspetto | Cremoso | Confezioni | DECOPRIMER: 15L CALISTA ARGENTO: 18 Kg | Gloss/sheen | Satinato | Legante | Copolimeri in dispersione acquosa | Essiccazione a 20°C | Secco al tatto 6-8 ore; Carteggiabile dopo 24 ore | Resa | 3-4 mq/Kg per 2 mani | Diluizione | Pronto all'uso | Pulizia atzezi | Acqua |
| Colori | ARGENTO + Colori cartella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso Specifico | 1,080 ±30 gr/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspetto | Cremoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confezioni | DECOPRIMER: 15L CALISTA ARGENTO: 18 Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gloss/sheen | Satinato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legante | Copolimeri in dispersione acquosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essiccazione a 20°C | Secco al tatto 6-8 ore; Carteggiabile dopo 24 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resa | 3-4 mq/Kg per 2 mani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diluizione | Pronto all'uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulizia atzezi | Acqua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.O.C. | Valori limite UE per questa categoria prodotto Cat A/1: 2010=200 g/l CALISTA ARGENTO ha un V.O.C. di circa 28 gr./l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Prestazioni Ambientali | Sostanze Pericolose: FREE Formaldeide: <1 classe A+ |
| Avvertenze | <p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte.</p> <p>In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti).</p> <p>In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste.</p> <p>Lavare con acqua calda.</p> <p>Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo.</p> <p>Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p> |

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo garantirne la qualità originale