

Scheda tecnica

DECOPRIMER

Descrizione	Idropittura acrilica e con cariche minerali inerti.																						
Usi	Base per pitture decorative, per uso professionale. Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni con Durifiller e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana Decoprimer diluito con acqua al 25%.																						
Preparazione del Supporto	Superfici murali già vernicate: asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; Stuccare eventuali crepe e imperfezioni del muro con Durifiller e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana DECOPRIMER diluito con acqua al 25%.																						
Applicazione	Preparare la superficie applicando, a rullo o pennello, una mano di DECOPRIMER, colorato con Sistema Tintometrico. Lasciare asciugare per almeno 8-12 ore.																						
Dati Tecnici	<table> <tr> <td>Colori</td><td>Bianco + Colori mazzetta</td></tr> <tr> <td>Aspetto</td><td>Cremoso</td></tr> <tr> <td>Confezione</td><td>15L</td></tr> <tr> <td>Legante</td><td>Resine sintetiche in emulsione</td></tr> <tr> <td>Gloss/Sheen</td><td>Opaco</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>8-9</td></tr> <tr> <td>Peso Specifico</td><td>1.700 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C</td></tr> <tr> <td>Secco a 20°C</td><td>Asciutto al tocco dopo 30' Asciutto in profondità 24 ore Rivenciacibile dopo 10-12 ore</td></tr> <tr> <td>Resa</td><td>5 mq/litro</td></tr> <tr> <td>Diluizione</td><td>1^ mano 25% 2^ mano 200% con acqua</td></tr> <tr> <td>Pulizia attrezzi</td><td>Con acqua</td></tr> </table>	Colori	Bianco + Colori mazzetta	Aspetto	Cremoso	Confezione	15L	Legante	Resine sintetiche in emulsione	Gloss/Sheen	Opaco	pH	8-9	Peso Specifico	1.700 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C	Secco a 20°C	Asciutto al tocco dopo 30' Asciutto in profondità 24 ore Rivenciacibile dopo 10-12 ore	Resa	5 mq/litro	Diluizione	1^ mano 25% 2^ mano 200% con acqua	Pulizia attrezzi	Con acqua
Colori	Bianco + Colori mazzetta																						
Aspetto	Cremoso																						
Confezione	15L																						
Legante	Resine sintetiche in emulsione																						
Gloss/Sheen	Opaco																						
pH	8-9																						
Peso Specifico	1.700 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C																						
Secco a 20°C	Asciutto al tocco dopo 30' Asciutto in profondità 24 ore Rivenciacibile dopo 10-12 ore																						
Resa	5 mq/litro																						
Diluizione	1^ mano 25% 2^ mano 200% con acqua																						
Pulizia attrezzi	Con acqua																						
V.O.C.	CAT. A/a pitture di interni Limiti EU (Dir. 2004/42/EC): dal 2010=30 grammi per litro DECOPRIMER: < 20 grammi per litro Coloranti: VOC FREE																						
Avvertenze	Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.																						

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia,
dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne
la qualità originale*
