
SYLOWHITE SUPEROPACO

**“idropittura murale lavabile silossanica
supertraspirante”**

SCHEDA TECNICA

Cod. 12013

Idropittura acrilica, con modifica silossanica, supertraspirante, lavabile, per interni, ad elevata copertura, antigoccia ed anticondensa. È formulata con materie prime selezionate, alcali-resistenti, che le conferiscono buona pennellabilità e distensione, rendendola facilmente applicabile, sia a rullo che a pennello. Il prodotto, caratterizzato da buona copertura e resistenza al lavaggio, consente finiture dall'aspetto pieno e raffinato.

DATI TECNICI

ASPETTO : Opaco.
COLORE : 0000 Bianco base e tinte di cartella.
CONFEZIONI : 0000 Bianco base (14lt x 1pz; 4lt x 2pz). Tinte di cartelle (14lt x 1pz).
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE : Resina acril-silossanica.
PESO SPECIFICO : 1350 ÷ 1650 g/cm³ (in funzione della tinta).
VISCOSITÀ : Tixotropica.
ESSICCAZIONE : Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 8 ÷ 10 ore.
RESA TEORICA PER MANO : 12 ÷ 14 mq/lt.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE : Pennello, rullo in lana, spruzzo.
DILUENTE : Acqua potabile.
DILUIZIONE : 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o in rifacimento, opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
