



ACRIGUM

guaina liquida elastomerica microfibrata

- elevata impermeabilità
- ottima adesione
- notevole elasticità

• DESCRIZIONE

Rivestimento elastomerico microfibrato all'acqua, pedonabile per manutenzione, realizzato per eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, sia in orizzontale che in verticale. È composto da speciali resine in dispersione modificate con plastificanti polimerici, cariche minerali rivestite, ossidi metallici ed additivi particolari che conferiscono al prodotto ottime proprietà ancoranti ed antifessurazioni, oltre ad un'elevata resistenza all'umidità, ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici in genere. Caratterizzato da notevole facilità di applicazione, è adattabile su superfici irregolari permettendo, così, di ottenere manti continui senza giunti. Trova applicazione per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazzi, balconi e facciate esposte a notevole dilavamento da pioggia. Per togliere l'appiccicosità superficiale dal rivestimento e rendere pedonabile, in breve tempo, le superfici trattate, è sufficiente cospargerle con polvere di talco o farina di quarzo, a distanza di qualche ora dal lavoro ultimato. Si consiglia di armare gli angoli con feltro e rete.

• DATI TECNICI

ASPETTO:	Opaco.
COLORE:	0000 Bianco, 0014 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro, 0090 Verde, 0300 Nero.
CONFEZIONI:	14lt x 1pz; 4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.
CONSERVAZIONE:	Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

• COSTANTI FISICHE A 20°C E UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE:	Resina acril-poliuretana a basso COV.
PESO SPECIFICO:	1700 ÷ 1800 g/cm ³ (in funzione della tinta).
VISCOSITÀ:	Tixotropica.
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA:	840% (con tensione eguale a 1,27 N/mm).

ESSICCAZIONE:	Al tatto 3 ÷ 4 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ÷ 48 ore. Completa dopo alcuni giorni.
RESA TEORICA: <i>(per mano)</i>	2 ÷ 3 mq/lt secondo lo spessore (con l'inserimento di una rete di rinforzo).
RESA TEORICA A	
RULLO O PENNELLO: <i>(per mano)</i>	7 ÷ 8 mq/lt.

● **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

APPLICAZIONE:	Pennello, rullo.
DILUENTE:	Acqua potabile.
DILUIZIONE:	5% ÷ 20% secondo il tipo di applicazione.

● **SUPPORTI**

Superfici in muratura o asfaltate purché sane, asciutte, pulite e preventivamente trattate con apposito fissativo all'acqua "HYDROFIX K1".

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

● **AVVERTENZE**

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso. Eventuali protezioni con nastro gommato vanno rimosse subito dopo l'applicazione e prima che il prodotto inizi a filmare.