

LAMINA KIT

“pellicola laminata effetto metallo liquido”

Cod. 30116

SCHEDA TECNICA

LAMINA è una pellicola laminata che, applicata con l'apposito PK PRIMER su superfici decorate con prodotti materici a spessore, ne esalta la lavorazione, arricchendola con un effetto metallico, impossibile da ottenere con qualsiasi tipo di pittura tradizionale, dai riflessi variabili, in funzione della scelta del colore utilizzato. È essenziale l'applicazione con il primer specifico, PK PRIMER che, formulato con resine perfettamente compatibili con la natura della pellicola, ne consentono una perfetta ed omogenea adesione al supporto, conservando inalterata la lucentezza del film ed evitando la formazione di arricciature o lesioni.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Metallico.
COLORE	: 0008 Oro, 0016 Argento, 0036 Rame, 0034 Rosso ciliegia, 0029 Verde e 0024 Blu scuro.
CONFEZIONI	: Kit lamina 50mq + PK PRIMER 5lt; kit lamina 10mq + PK PRIMER 1lt.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

PK PRIMER - COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica modificata.
PESO SPECIFICO	: $1000 \div 1020 \text{ g/cm}^3$.
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: 3 ÷ 4 ore.
RESA TEORICA	
PER MANO	: 9 ÷ 11 mq/lt.

PK PRIMER - CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: 10% ÷ 15%.

SUPPORTI

Il primer specifico, PK PRIMER, consente l'applicazione di LAMINA su superfici trattate con qualsiasi tipo di pittura decorativa, ma anche su superfici di natura diversa, quali legno, ferro, plastica o cemento, purchè asciutte, compatte, pulite, e prive di tracce di polvere, oli, grassi e sostanze untuose.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Stendere PK PRIMER, a rullo o pennello, su piccole aree per volta, cercando di ottenere uno strato uniforme ed abbondante. Procedere subito dopo all'applicazione della LAMINA, tagliando la lunghezza occorrente a coprire lo strato di primer applicato ed accavallandola sui bordi di quella precedentemente applicata, per circa un centimetro. Esercitare una delicata pressione con le mani o con l'aiuto di un panno morbido, allo scopo di far aderire il più possibile la lamina al supporto, eliminando eventuali bolle d'aria. Attendere almeno tre ore prima di procedere alla rimozione della pellicola trasparente.

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di SUPERVETROGEL o VETROGEL, a distanza di 5 ÷ 6 giorni dall'applicazione di LAMINA.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
