

SUPERVETROGEL

“resina epossidica bicomponente protettiva”

SCHEDA TECNICA

Cod. 30305

Resina epossidica bicomponente, incolore, con ottime caratteristiche di durezza, brillantezza, resistenza meccanica ed all'abrasione. Altamente protettiva ed impermeabilizzante, è dotata di una struttura gelatinosa che ne consente l'applicazione, con spatola, su pareti verticali; trova il suo impiego ideale per la protezione dei decorativi materici, consentendone l'applicazione anche su superfici a contatto diretto non permanente con l'acqua, come cabine doccia, bagni e cucine. Oltre a svolgere un'azione protettiva, dona alle superfici trattate un gradevole aspetto lucido, esaltando le caratteristiche proprie dei prodotti decorativi, in genere.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Lucido.
COLORE	: 0100 Incolore.
CONFEZIONI	: Kit 1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina epossipoliamminica modificata.
PESO SPECIFICO	: $1000 \div 1050 \text{ g/cm}^3$.
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 16 ore, in profondità 36 ore (a seconda delle condizioni atmosferiche), completa dopo alcuni giorni.
RESA TEORICA PER MANO	: max 4 - 5 mq/lt a seconda dello spessore applicato.

SPESSORE DEL FILM SECCO	: 1- 2 mm.
--------------------------------	------------

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Spatola rigida in acciaio inox.
DILUENTE	: 18540 POLIEPOX, solo per pulizia attrezzi.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.
CATALISI	: con catalizzatore 30306 62% in peso.
POT LIFE	: 1 ora

SUPPORTI

Le superfici in cemento, microcemento, ceramica, gres o le pareti, decorate con qualsiasi tipo di pittura, rivestimento o prodotto, devono essere perfettamente asciutte, compatte, pulite ed esenti da sostanze grasse ed untuose.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Unire i componenti A e B, rispettando la percentuale di catalisi prevista ed avendo cura di mescolare accuratamente per almeno 3 minuti, evitando possibilmente l'incorporazione di bolle d'aria; la miscela ottenuta deve essere perfettamente omogenea.

Applicare con spatola rigida in acciaio inox, accompagnando i movimenti a velocità moderata, in modo da evitare l'attrito tra la resina e il supporto.

AVVERTENZE

Non operare a temperatura inferiore ai +15°C e con umidità relativa superiore al 65%. Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
