

ENIGMA

“rivestimento materico decorativo alto spessore”

SCHEDA TECNICA

Cod. 30094

Rivestimento decorativo a spessore, di pregiata qualità, estremamente corposo e versatile che, a seconda del metodo applicativo, dell'attrezzo utilizzato, consente di creare effetti a rilievo o levigati, quali: marmo, cemento, pietra, legno, bamboo, doppia trama, Zen, ecc. ENIGMA è caratterizzato da un'estrema facilità di applicazione e dotato di un ottimo potere riempitivo. La sua formulazione, a base di calce, polveri di marmo ed inerti minerali naturali, lo rende naturalmente resistente all'attacco di muffe e batteri. L'elevata permeabilità al vapore acqueo mantiene inalterata nel tempo l'estrema traspirabilità del prodotto applicato.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Opaco.
COLORE	: Bianco.
CONFEZIONI	: 20kg x 1pz; 8kg x 1pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Calce.
PESO SPECIFICO	: 1700 ÷ 1800 g/cm ³ .
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 3 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.
RESATEORICA PER MANO	: 1,5 ÷ 2,5 mq/kg secondo lo spessore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Frattone e spatola in acciaio inox.
DILUENTE	: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.

SUPPORTI

Le superfici nuove, devono essere perfettamente asciutte e stagionate; in caso di supporti poco compatti e sfarinanti o in presenza di vecchie pitture non aderenti, procedere alla pulizia ed alla raschiatura delle parti in fase di distacco e, se necessario, ripristinare la superficie con stucco adatto. Per superfici murali interne, applicare una mano di ARTPRIMER KS opportunamente diluito; su superfici difficili e poco assorbenti, come vetro, ceramica e gres, applicare una mano di primer aggrappante ARTPRIMER KA. Lasciare asciugare 5 ÷ 6 ore e procedere all'applicazione di una mano di ARTSIL, opportunamente diluito, se richiesto dal tipo di applicazione previsto per ciascun effetto da riprodurre. Per superfici esterne, applicare una mano di ARTPRIMER KS, diluito al 100% con acqua e con l'aggiunta dell'additivo antisdrucchiolo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare uno strato a spessore ($2 \div 5$ mm) di ENIGMA, con frattone o spatola in acciaio inox, dai bordi arrotondati. Procedere alla lavorazione con attrezzo idoneo al tipo di finitura scelto. Attendere indurimento del prodotto applicato, che avverrà in $10 \div 12$ ore. Procedere all'applicazione di una finitura come NEBULA, LAMINA, DAMASCO PEARL o ETRUSKA, a seconda del tipo di effetto che si vuole ottenere.

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di SUPERVETROGEL o VETROGEL, a distanza di $5 \div 6$ giorni dall'applicazione di ENIGMA.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra $+10^{\circ}\text{C}$ e $+30^{\circ}\text{C}$. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso. Eventuali protezioni con nastro gommatto vanno rimosse subito dopo l'applicazione e prima che il prodotto inizi a filmare.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
