

ETRUSKA

“pittura decorativa effetto sabbiato”

Cod. 30003

SCHEDA TECNICA

Rivestimento acrilico all'acqua, lavabile e traspirante, che dona alle pareti trattate, un aspetto estetico, sia tattile che visivo, che richiama la sabbia del deserto impreziosendole, inoltre, di granelli di cristallo e riflessi variabili in funzione della direzione e dell'intensità della luce. Profumato ed antigraffio, ETRUSKA è un prodotto estremamente versatile, che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente, dal rustico all'elegante, anche grazie alla corposità conferitagli dalla sabbia di cui è composto.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Perlescente.
COLORE	: 0901 Silver base, 0902 Gold base, 0903 Rosso rubino base, 0904 Bronzo base, 0905 Rame base, 0906 Alluminio base, 0907 White base, 0908 Gold white base, tinte da cartella ETRUSKA e tinte da cartella KREATIVITY.
CONFEZIONI	: 4lt x 1pz; 1lt x 3pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica, modificata, in emulsione a basso COV.
PESO SPECIFICO	: 1000 ÷ 1100 g/cm ³ .
VISCOSITÀ	: Pastosa.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Durezza completa dopo alcuni giorni.
RESA TEORICA	
PER MANO	: 6 ÷ 8 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto ed il tipo di lavorazione.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, tampone Rikè.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: Fino al 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Le superfici nuove, devono essere perfettamente asciutte e stagionate; in caso di supporti poco compatti e sfarinanti o in presenza di vecchie pitture non aderenti, procedere alla pulizia ed alla raschiatura delle parti in fase di distacco e, se necessario, ripristinare la superficie con stucco adatto. Su superfici murali, applicare una mano di ARTPRIMER KS opportunamente diluito; su superfici difficili e poco assorbenti, come vetro, ceramica e gres, applicare una mano di primer aggrappante ARTPRIMER KA. Lasciare asciugare 5 ÷ 6 ore e procedere all'applicazione di due mani di ARTSIL, bianco o colorato, opportunamente diluito, con un intervallo, tra una mano e l'altra, di minimo 4 ÷ 5 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- **Effetto classico** : applicare su superfici lisce due mani di ARTSIL MICROSABBIATO. Applicare una mano di ETRUSKA con pennello Spalter incrociando le pennellate fino ad ottenere una distribuzione uniforme del prodotto; immediatamente dopo ripassare con pennello scarico per rendere omogenea la finitura. Per una finitura più sfumata applicare due mani di ETRUSKA diluito con acqua al 20%, con un intervallo, tra una mano e l'altra di minimo 4 ÷ 5 ore. Per finiture con particolari contrasti di colore, applicare due mani di ARTSIL SABBIATO, in un colore diverso da quello scelto per ETRUSKA. Per arricchire le finiture con l'effetto stellato, aggiungere ad ETRUSKA l'additivo glitterato FRAMMENTI DI STELLE.

Resa : 6 ÷ 9 mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di lavorazione effettuato.

Diluizione : acqua potabile 5% ÷ 20%, in funzione del tipo di lavorazione effettuato.

Applicazione : pennello.

Essiccazione a 20°C : al tatto 1 ora, in profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.

- **Effetto rigato** : applicare su superfici lisce due mani di ARTSIL MICROSABBIATO. Applicare ETRUSKA non diluito con pennellate orizzontali o verticali; subito dopo lavorare la superficie con tampone Rikè nella stessa direzione delle pennellate. Per un effetto metallizzato, applicare a rullo, su ETRUSKA perfettamente asciutto, una mano di DAMASCO PEARL diluito con acqua al 25%; ricordarsi di effettuare l'ultimo passaggio di rullo tutto nella stessa direzione per eliminare eventuali imperfezioni ed ottenere l'effetto metallizzato. Per l'effetto stellato, è sufficiente aggiungere ad ETRUSKA l'additivo glitterato FRAMMENTI DI STELLE.

Resa : 6 ÷ 8 mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di lavorazione effettuato.

Diluizione : pronto all'uso.

Applicazione : stesura a pennello; finitura con tampone Rikè.

Essiccazione a 20°C : al tatto 1 ora, in profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.

- **Effetto jeans** : applicare su superfici lisce due mani di ARTSIL MICROSABBIATO. Applicare ETRUSKA non diluito con pennellate orizzontali; subito dopo lavorare la superficie con tampone Rikè nella stessa direzione delle pennellate. Dopo l'essiccazione, ripetere l'applicazione, questa volta in senso verticale. Per un effetto metallizzato, applicare a rullo, su ETRUSKA perfettamente asciutto, una mano di DAMASCO PEARL diluito con acqua al 25%; ricordarsi di effettuare l'ultimo passaggio di rullo tutto nella stessa direzione per eliminare eventuali imperfezioni ed ottenere l'effetto metallizzato. Per l'effetto stellato, è sufficiente aggiungere ad ETRUSKA l'additivo glitterato FRAMMENTI DI STELLE.

Resa : 3 ÷ 4 mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di lavorazione effettuato.

Diluizione : pronto all'uso.

Applicazione : stesura a pennello; finitura con tampone Rikè.

Essiccazione a 20°C : al tatto 1 ora, in profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.

- **Effetto metallizzato** : su superfici decorate con ETRUSKA ad "effetto classico", perfettamente asciutte, applicare DAMASCO PEARL diluito con acqua al 10% ÷ 15%, tamponando con guanto in lana. Per l'effetto stellato, aggiungere ad ETRUSKA l'additivo glitterato FRAMMENTI DI STELLE.

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di SUPERVETROGEL o VETROGEL, a distanza di 5 ÷ 6 giorni dall'applicazione di ETRUSKA.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso. Eventuali protezioni con nastro gommatto vanno rimosse subito dopo l'applicazione e prima che il prodotto inizi a filmare.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
