

ARTSIL

“fondo / finitura di collegamento uniformante”

SCHEMA TECNICA

Cod. 30117

Idropittura murale silossanica, di fondo e finitura, ad elevata traspirabilità, per interni ed esterni, a bassissimo COV, appositamente studiata quale mano di fondo per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti decorativi o come finitura supertraspirante. È formulata con resine sintetiche in emulsione, farine di quarzo, cariche minerali micronizzate di natura silicea, pigmenti metallici solidi alla luce ed additivi speciali che la rendono particolarmente lavabile, aderente, coprente e poco assorbente, facilitando, così, l'applicazione e la lavorabilità dei decorativi di finitura. Le superfici trattate presentano un elevato grado di bianco, dall'aspetto opaco e rugoso al tatto.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Opaco.
COLORE	: 0000 Bianco base.
CONFEZIONI	: 12lt x 1pz; 4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acril-silossanica, modificata a basso COV.
PESO SPECIFICO	: 1500 ÷ 1600 g/cm ³ .
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. SovrapPLICABILE dopo 8 ÷ 12 ore.
RESA TEORICA	
PER MANO	: 10 ÷ 12 mq/lt.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo in lana.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Le superfici nuove, devono essere perfettamente asciutte e stagionate; in caso di supporti poco compatti e sfarinanti o in presenza di vecchie pitture non aderenti, procedere alla pulizia ed alla raschiatura delle parti in fase di distacco e, se necessario, ripristinare la superficie con stucco adatto. Su superfici murali, applicare una mano di ARTPRIMER KS opportunamente diluito; su superfici difficili e poco assorbenti, come vetro, ceramica e gres, applicare una mano di primer aggrappante ARTPRIMER KA. Lasciare asciugare 5 ÷ 6 ore e procedere all'applicazione di due mani di ARTSIL, opportunamente diluito, con pennellina o rullo.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
