

SANAMURI PLUS

“soluzione risanante”

Cod. 12535

SCHEDA TECNICA

Detergente murale in soluzione acquosa, ad azione risanante, per superfici degradate dalla presenza di muffa, muschio, alghe, funghi ecc. È un prodotto specifico a base di sostanze attive che penetrano in profondità e che risultano particolarmente stabili, non solubili e non dilavabili con acqua. Svolge un'azione notevolmente efficace che inibisce e blocca sia l'insorgere che la proliferazione di tutti i tipi di microrganismi presenti sulle superfici pitturate, quasi sempre responsabili del loro deterioramento in tempi brevi. Questi agenti contaminanti non sono posizionati solo in superficie; molto spesso sono radicati all'interno delle porosità dei materiali da costruzione dove trovano le condizioni ideali per svilupparsi e, successivamente, fuoriuscire attraverso lo strato di pittura. Per evitare tale fenomeno è necessario un intervento preventivo su superfici non pitturate o prossime alla pitturazione.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Liquido rossiccio.
COLORE	: 0012 Trasparente rossiccio.
CONFEZIONI	: 4lt x 2pz; 1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

PESO SPECIFICO	: $950 \div 1000 \text{ g/cm}^3$.
VISCOSITÀ	: Liquido.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 1 ora. Sovrapplicabile dopo $6 \div 8$ ore.
RESA TEORICA PER MANO	: $15 \div 20 \text{ mq/lt}$ secondo l'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, direttamente sulle superfici contaminate dalla presenza di muffe e macchie nere.
DILUENTE	: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Applicare **“SANAMURI”**, con pennello, tal quale, direttamente sulle superfici contaminate dalla presenza di muffe e macchie nere.
2. Ad essiccazione avvenuta, ripulire con cura le parti trattate, tramite carteggiatura.
3. Ripetere l'applicazione di **“SANAMURI PLUS”**, lasciando asciugare per $6 \div 8$ ore.
4. Proseguire con il ciclo di pitturazione previsto ripristinando le superfici trattate con materiale idoneo, se necessario, prima di procedere al trattamento definitivo con fondi e pitture igienizzanti.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Durante l'uso proteggersi con adatti indumenti da lavoro. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alla cure mediche e mostrare l'etichetta.