

SPLENDIDA

“idropittura superlavabile acril-poliuretana”

SCHEDA TECNICA

Cod. 12325

Idropittura superlavabile acril-poliuretana, per interni ed esterni. Dotata di eccezionale resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, ottima copertura, notevole lavabilità ed elevato punto di bianco, si distingue per le finiture dal gradevole aspetto estetico, opaco, liscio e morbido.

DATI TECNICI

LAVABILITA'	: Classe 1 Norma UNI EN ISO 11998/2006
ASPETTO	: Opaco.
COLORE	: 0000 Bianco base, tinte di base e tinte di cartella.
CONFEZIONI	: 0000 Bianco base (14lt x 1pz; 4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz). Tinte di base (4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz). Tinte di cartella (12lt x 1pz).
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica, modificata, in emulsione a basso COV.
PESO SPECIFICO	: 1350 ÷ 1550 g/cm ³ (in funzione della tinta).
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ore.
RESA TEORICA PER MANO	: 14 ÷ 18 mq/lt.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo in lana, spruzzo.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o in rifacimento, opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.