




WIN
blast

Cilindretto in acciaio

Caratteristiche tecniche



Cilindretto in acciaio

Abrasivi	Cilindretti in acciaio
Forma	Cilindrica
Composizione chimica	C 0.45–0.85% · Si 0.10–0.30% · S ≤0.025% · P ≤0.025% · Mn ≤0.025%
Durezza	40 – 55 HRC(4 00 – 550 HV)
Densità	≥7.6 g/cm ³
Conduttività	< 30 μS/cm
Microstruttura (x500)	martensite con piccole quantità di ferrite, cementite
Specifiche applicate	DIN 8201-4-ISO 11124-5-ISO9001



Cilindretto in acciaio

Prodotto	Diametro medio (mm)
050	0,5
060	0,6
070	0,7
080	0,8
090	0,9
100	1
120	1,2
140	1,4
160	1,6



Winblast Srl

Via Roma 181

I - 26020 - Spinadesco (CR)

Phone +39 0372 173026

E mail : info@winblast.it

www.winblast.it