



**WIN**
blast

Graniglia in acciaio inox angolosa

Caratteristiche tecniche



Graniglia in acciaio inox angolosa

Abrasivi	Graniglia in acciaio inox angolosa
Forma	Angolosa
Composizione chimica	C 2% · Cr 30% min · Si 3.5% · Mn 2%
Durezza	58 HRC (650 HV)
Densità	Apparente $\geq 7 \text{ g/cm}^3$
Conduttività	$< 30 \text{ }\mu\text{S/cm}$
Microstruttura x500	Matrice austenitica con isole martensitiche e carburi di cromo
Specifiche applicate	SAE J444 · SAE J445 · ISO 11124-3



Winblast Srl

Via Roma 181

I - 26020 - Spinadesco (CR)

Phone +39 0372 173026

E mail : info@winblast.it

www.winblast.it