



CERTIFICATO N° 19088EPD

Smalto all'acqua certificato per ambienti quali ospedali, scuole, o presenza di alimenti. Atossico ed inodore. Disponibile nella versione opaco, lucido o semilucido.

Confezione: Lt 14 e Lt 5

Resa 12-15 MQ/LT/mano
(a seconda dei supporti)

SANITOP

IDROPITTURA MURALE INODORE, ATOSSICA, HACCP

COMPOSIZIONE

Idropittura murale superlavabile a base di resine sintetiche acriliche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati, stabili alla luce. Possiede altissima copertura, elevato punto di bianco, buona traspirabilità certificata dal dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari secondo la norma DIN 53122. Possiede elevata resistenza ai lavaggi. **Batteriostatica:** l'azione degli ioni di argento previene la proliferazione di batteri. **Antimuffa:** contiene speciali preservanti che conferiscono prevenzione protettiva a muffe e funghi.

CLASSIFICAZIONE

UNI 8681: pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. UNI 11021: pittura per ambienti sottoposti ad igiene alimentare. Norme di riferimento per le schede tecniche: UNI10795 e EN 1330

IMPIEGHI

SANITOP (opaco o lucido) è appositamente formulato per la pitturazione di ambienti con presenza di alimenti e si ancora perfettamente su qualsiasi tipo di superficie interna, purché asciutta e non sfarinante. E' quindi applicabile e indicata in locali dove è richiesto un alto livello di igiene e pulizia nonché un'alta resistenza all'abrasione umida e una bassa presa di sporco sulle superfici murali e su altri supporti quali legno e metalli. È utilizzato in resort, ospedali, scuole, edifici pubblici, e tutti gli ambienti dove sono previste condizioni di massima igiene.

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: acrilica a VOC zero

Aspetto: opaco o lucido

Massa volumica: 120 Kg/l

Residuo secco in peso: 50%

pH: 7,5 - 8

Viscosità: 7.000 cps (Brookfield rot.6/vel 20/25°C)

Lavabilità: il grado massimo di lavabilità si ottiene dopo almeno 20 gg.

Resa: 12-15 mq/Lt/mano

Direttiva 2004/42/C

Valore VOC per questo prodotto: 40 gr/Lt

MESSA IN OPERA

Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana in due mani.

Diluizione: prima mano 15%, seconda mano 10% con acqua previa applicazione di una mano di isolante **ISOLPRIMER** diluito con acqua dal 300 - 400%. Essiccazione: fuori polvere 30 min. Fuori tatto 2 h. Per l'uso su fondi vecchi e sfarinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco ed applicare



SANITOP

Idropittura murale inodore, atossica, HACCP

pag. 1 di 2

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli.

Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. Rispettare attentamente le diluizioni.

Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Le informazioni per gli utilizzatori sono contenute nelle relative schede di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Le informazioni per gli utilizzatori sono contenute nelle relative schede di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



SANITOP

Idropittura murale inodore, atossica, HACCP

pag. 2 di 2