ACRIFLEX

PITTURA IMPERMEABILIZZANTE ACRILICA ELASTICA PROTETTIVA



Pittura impermeabilizzante a base di resine sintetiche acriliche elastomeriche ad elevata resistenza meccanica

Confezione kg 20

Resa:
250 g/mq per due mani

COMPOSIZIONE

Pittura a base di resine sintetiche acriliche elastomeriche in emulsione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati, stabili agli alcali e alla luce. Possiede elevata resistenza meccanica e dopo essiccazione forma un film perfettamente impermeabile.

CLASSIFICAZIONE

UNI 8681: pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica. Norme di riferimento per schede tecniche: 10795 - EN 13300

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Il prodotto viene utilizzato sia nelle riparazioni che nelle nuove impermeabilizzazioni per la protezione delle facciate di edifici particolarmente esposte alle intemperie. Per la sua elevata elasticità protegge, inoltre, dalla penetrazione dell'acqua calcestruzzo, supporti porosi e Intonaci con cavillature e lievi fessurazioni. Si applica su qualsiasi tipo di supporto.

VALORI CHIMICO-FISICI

Stato fisico: liquido
Resina legante: acrilica
Colore: bianco o cartella colori Vitalvernici
Massa volumica: 1,40 Kg/l
Residuo secco in peso: 65 %
Aspetto: opaco
pH: 8
Resistenza all' allungamento: 150% (a 15°C); 60% (a -10°C)
Viscosità: 9.500 cps
Direttiva 2004/42/CE
Valore VOC per questo prodotto : 30 gr/Lt

MESSA IN OPERA

ACRIFLEX si può applicare su qualsiasi tipo di supporto purchè sia ben asciutto, privo di polvere o resti di pitture non ben ancorate.
Diluizione: 20 % con acqua.
Essiccazione: in superficie 12 - 18 h.
Consumi: circa 250 g/mq per due mani.
In presenza di superfici sfarinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco e applicare una mano di isolante **ISOLPRIMER** diluito con acqua dal 100 – 200%.

Vitalvernici Srl - Viale F. De Blasio 11/13 - 70132 BARI - tel +39 080 5313373 - **www.vitalvernici.it - info@vitalvernici.it**

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli.
Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto.

Rapporto di diluizione:
20% con acqua

Immagazzinaggio:
12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Temperatura d'applicazione:
5°< T< 35° (UR < 85%)

Essiccazione:
in superficie 12-18h

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Vitalvernici Srl - Viale F. De Blasio 11/13 - 70132 BARI - tel +39 080 5313373 - **www.vitalvernici.it - info@vitalvernici.it**