

SMALTO ANTIMACCHIA

IDROPITTURA SUPERLAVABILE SMACCHIABILE

Idropittura superlavabile smacchiabile ad elevata copertura

Confezione: Lt 14 e Lt 5

Resa 13-15 MQ/LT/mano (a seconda dei supporti)

COMPOSIZIONE

Idropittura murale superlavabile a base di resine sintetiche acriliche-stiroliche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati. Possiede ottima copertura, elevata stabilità ed efficace proprietà antimacchia. Possiede ottima resistenza ai lavaggi.

CLASSIFICAZIONE

UNI 8681: pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Norme di riferimento per le schede tecniche: UNI10795 e EN 13300

IMPIEGHI

Lo **SMALTO ANTIMACCHIA** è una pittura superlavabile per impiego su muri interni.
Grazie alle sue proprietà di resistenza all'abrasione ed elevata repellenza è ideale come finitura di pareti in ambienti domestici sottoposti a stress di lavaggi continui.

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: acrilica - stirolica
Aspetto: opaco o lucido
Massa volumica: 1.50 Kg/l
Residuo secco in peso: 50%
pH: 7.5 - 8
Lavabilità: il grado massimo di lavabilità si ottiene dopo 7 gg.
Resa: 13 - 15 mq/Lt /mano

MESSA IN OPERA

Applicare il prodotto a pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione: prima mano 15%, seconda mano max 10% con acqua.
Essiccazione: in superficie 3-4 h.
Consumi: circa 13-15 mq/lt per mano. Per l'applicazione su fondi vecchi e sfarinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco e applicare una mano di **ISOLPRIMER** diluito al 300-400% con acqua.

Vitalvernici Srl - Viale F. De Blasio 11/13 - 70132 BARI - tel +39 080 5313373 - **www.vitalvernici.it - info@vitalvernici.it**

Rapporto di diluizione:
prima mano 15%, seconda mano 10%

Immagazzinaggio:
12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Temperatura d'applicazione:
5°< T< 35° (UR < 85%)

Essiccazione:
in superficie 3- 4 h

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. Per i prodotti colorati utilizzare lo stesso numero di lotti, in caso di lotti differenti si consiglia di mescolarli fra loro. Rispettare attentamente le diluizioni. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Le informazioni per gli utilizzatori sono contenute nelle relative schede di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Vitalvernici Srl - Viale F. De Blasio 11/13 - 70132 BARI - tel +39 080 5313373 - **www.vitalvernici.it - info@vitalvernici.it**