ITALPRIMER

MANO DI FONDO IN TINTA PER RIVESTIMENTI MURALI ACRILICI



Mano di fondo in tinta per rivestimenti murali in tinta acrilici SPATOLATO V1 e SPATOLino EXTRA

Confezione kg 25

Resa:
150 g/mq

COMPOSIZIONE

ITALPRIMER è un prodotto formulato a base di resine viniversatiche in dispersione acquosa, quarzi a granulometria variabile, pigmenti selezionati.

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica. Norme riferimento per schede tecniche: EN 15824.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

ITALPRIMER si applica per uniformare l'assorbimento del fondo per la successiva finitura con rivestimenti murali (SPATOLATO V1, GRAFFIATO, GRANULATO, SPATOLino EXTRA, ecc.) su superfici grezze o intonacate. Nei rifacimenti è consigliabile asportare pitture in fase di distacco o deteriorate.

VALORI CHIMICO-FISICI

Stato fisico: liquido
Resina legante: vinilversatica
Colore: bianco o cartella colori Vitalvernici
Massa volumica: 1,70 Kg/l
Residuo secco in peso: 76 %
Aspetto: opaco
pH: 8
Viscosità: 15.000 cps
Direttiva 2004/42/CE
Valore VOC per questo prodotto: 25 gr/Lt

MESSA IN OPERA

Prima di applicare ITALPRIMER rimuovere ogni traccia di pittura o rivestimento in fase di distacco, eventualmente presente. Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana in una mano.
Diluizione: 50% con acqua. Non effettuare l'applicazione del prodotto a temperatura inferiore ai 5°C .
Essiccazione: in superficie 4 h.
Consumi: circa 150 g/mq.

Vitalvernici Srl - Viale F. De Blasio 11/13 - 70132 BARI - tel +39 080 5313373 - **www.vitalvernici.it - info@vitalvernici.it**

Rapporto di diluizione:
50% con acqua

Immagazzinaggio:
12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Temperatura d'applicazione:
5°< T< 35° (UR < 85%)

Essiccazione:
in superficie 4h

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato. In particolare l'applicazione eseguita con temperature estreme (< 8 °C e > 30 °C).
Al fine di evitare fenomeni chimicamente sfavorevoli riteniamo necessario proteggere le superfici nei confronti di eventi piovosi e dal sole posizionando appositi teli ombreggianti.
I sistemi che prevedono l'impiego di intonaci organici o cementizi vanno applicati su supporti perfettamente asciutti e stagionati. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto.

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Vitalvernici Srl - Viale F. De Blasio 11/13 - 70132 BARI - tel +39 080 5313373 - **www.vitalvernici.it - info@vitalvernici.it**